

TINTA PLÁSTICA ESPECIAL

Refª 20521 ITC nº P02

DEZ-2017 (PP0039)



- Tinta plástica formulada com base em emulsão de copolímeros acrílicos e pigmentação selecionada.
- Brilho **Mate**
- Acabamento **Liso**
- Suportes: **Alvenaria, estuque**
- Cores disponíveis: **Branco e Base 10**



PROPRIEDADES

- Fácil Aplicação
- Boa brancura
- Secagem rápida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:**
Superfícies lisas: 10-12 m²/L (por demão)
Superfícies rugosas: 6-8 m²/L (por demão)
- **Secagem repintura:** Aprox. 4h
- **Secagem total:** Aprox. 12h
- **Densidade:** 1,500±0,030 (23°C)
- **Viscosidade:** 100±5 KU (23°C)
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor sólidos (%v/v):** 34,5±1,0 %

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l. Este produto contém no máx. 30 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e secas.

Em caso de repinturas, remover a tinta mal aderente, reparar as fissuras e se existirem bolores, desinfetar com Dyruwash refª 9360

Casos especiais:

- Superfícies caiadas, paredes ou pinturas a giz: Antes da aplicação da tinta, escovar intensamente e aplicar uma demão de Fix refª 8655 ou Seláqua refª 5080.
 - Superfícies interiores com absorção intensa ou não uniforme: Em casos extremos aplicar Isolon refª 5088 ou Seláqua refª 5080, ou Seláqua-P refª 5090. Em superfícies já atacadas com bolores: lavar previamente com Dyruwash refª 9360.
 - Em interiores, nos locais propícios ao desenvolvimento de bolores (locais húmidos, sombrios ou mal ventilados), aplicar a tinta com 10% em volume de Aditivo Anti-Bolores e Anti-Algas refª 5310. As zonas já atacadas devem ser previamente lavadas com Dyruwash refª 9360.
 - Em exteriores, nos locais propícios ao aparecimento de fungos e algas (nomeadamente em zonas muito húmidas), aplicar a tinta com 3% em volume de Aditivo Anti-algas e Fungos refª 5320. Nas zonas já atacadas, proceder a uma lavagem prévia com a máquina de alta pressão e de seguida aplicar o produto Dyruwash refª 9360, para uma melhor desinfecção.
- Superfícies em gesso cartonado: aplicar Dyruplad refª 5112.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 2-3 demãos da tinta, sem diluição. No entanto sempre que as condições de trabalho o justifique poderá ser diluída até 10% com água potável.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo ou pistola

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Tal como outros produtos mate, este produto poderá ganhar brilho se friccionado.
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

