

PAVIGRÉS[®]

GRUPO



REFERÊNCIA
REFERENCE

Óbidos Ref.: GK1743

FORMATO SIZES

297x297x7,5mm

ACABAMENTO
FINISHING

mate (R10A)


PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME
GRÉS PORCELÂNICO

EN14411; ANNEXE G | ANEXO G; GROUP | GROUPE | GRUPO B1α

STANDARD REQUIRED BY THE NORM
VALEUR PRESCRITE DE LA NORME
VALOR / TOLERÂNCIAS DA NORMA

GRESPOR VALUE
VALEUR GRESPOR
VALOR GRESPOR

TEST NORM
NORME D'ESSAI
NORMA DE ENSAIO

				± 0,3%
	LENGHT AND WITH LONGUEUR ET LARGEUR COMPRIMENTOS E LARGURA	Δ± 0,6% MAX. ± 2mm	EXCEPT WITH SAUF LARGUER EXC. LARGURA EXCEPT SIZES SAUF FORMATS EXC. FORMATOS	± 0,3% ≤ 97MM ± 0,4% > 97-597 ± 0,2% MAX. ± 2mm
	DIMENSIONAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES MESURABLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS	SQUARENESS ORTHOGONALITÉ ORTOGONALIDADE	Δ± 0,5% MAX. ± 2mm	± 0,3% EXCEPT WITH SAUF LARGUER EXC. LARGURA
	STRAIGHTNESS OF EDGES RECTITUDE DES CHANTS RECTILINEARIDADE	Δ± 0,5% MAX. ± 1,5mm	± 0,3% EXCEPT WITH SAUF LARGUER EXC. LARGURA	± 0,3% ≤ 97MM ± 0,4%
	FLATNESS PLANEITÉ PLANARIDADE	Δ± 0,5% MAX. ± 2mm	± 0,3% EXCEPT WITH SAUF LARGUER EXC. LARGURA	± 0,3% ≤ 97MM ± 0,4%
	THICKNESS ÉPAISSEUR ESPESSURA	Δ± 5% MAX. ± 0,5mm	± 3% EXCEPT SAUF EXCEPTO	60x60cm ± 0,4mm
	WATER ABSORPTION IN % ABSORPTION D'EAU EN % ABSORÇÃO DE ÁGUA %	E ≤ 0,5%		± 0,3%
	BREAKING STRENGTH IN N • RUPTURE MODULUS N/mm ² RESISTANCE A LA FLEXION EN N • MODULE DE RUPTURE N/mm ² RESISTÊNCIA MECÂNICA A FLEXÃO EM N • MÓDULO DE RUPTURA N/mm ²	< 7,5mm) ≥ 700N (≥ 7,5mm) ≥ 1300N	≥ 35N/mm ²	(7,5mm) ≥ 1500N (9,5mm) ≥ 2100N (7,6mm) ≥ 1500N (9,8mm) ≥ 2100N (8,3mm) ≥ 1800N (10,5mm) ≥ 2600N (8,5mm) ≥ 1800N (11,0mm) ≥ 3300N (8,8mm) ≥ 1900N (12,0mm) ≥ 3700N (9,2mm) ≥ 2100N (14,0mm) ≥ 5000N ≥ 45N/mm ² / ≥ 460Kg/cm ²
	DEEP SCRATCH RESISTENCE RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROFUNDA	UNGLAZED TILES CARREAUX NON ÉMAILLÉS NÃO VIDRADOS	≤ 175 mm ²	130mm ²
	RESISTANCE TO SURFACE ABRASION RÉSISTANCE À ABRASÃO SUPERFICIALE RESISTÊNCIA À ABRASÃO SUPERFICIAL	GLAZED TILES CARREAUX ÉMAILLÉS VIDRADOS	TO INFORM SCRATCH RESISTANCE RATE À INDIQUER LA CLASSIFICATION DE L'ABRASION REPORTAR CLASSE DE ABRASÃO	INDICATED FOR EACH REF. INDIQUE POUR CHAQUE REF. INDICADO PARA CADA REP [®]
	LINEAR THERMAL DILATATION (X10 ⁻⁶ K ⁻¹) DILATATION THERMIQUE LINEAIRE (X10 ⁻⁶ K ⁻¹) DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR (X10 ⁻⁶ K ⁻¹)			≤ 7 X 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	RESISTANCE TO THERMICAL SHOCK RÉSISTANCE AUX ÉCARTS THERMIQUES RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO			RESISTANT RÉSISTANTE RESISTENTE
	FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL RESISTÊNCIA AO GELO	MUST NOT PRODUCE NOTICEABLE ALTERATIONS TO SURFACE NE DOIVENT PAS PRÉSENTER D'ALTERATIONS CONSIDÉRABLES DE LA SURFACE NÃO DEVE APRESENTAR ROTURA OU ALTERAÇÃO NA SUPERFÍCIE		RESISTANT RÉSISTANTE RESISTENTE
	RESISTANCE TO HAIR CRACKING RÉSISTANCE TRESAILLAGE RESISTÊNCIA À FENDILHAGEM	REQUIRED FOR GLAZED TILES EXIGENCE POUR LES CARREAUX ÉMAILLÉS EXIGIDO PARA OS VIDRADOS		GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO
	RESISTANCE TO HOUSEHOLD PRODUCTS AND SWIMMING-POOL ADITIVES RÉSISTANCE AUX PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGERS ET PRODUITS CHIMIQUES POUR PISCINE RESISTÊNCIA A PRODUTOS DOMÉSTICOS DE LIMPEZA E ADITIVOS PARA PISCINAS	MINIMUM CLASS B		GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO
	RESISTANCE TO LOW/ HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS RÉSISTANCE AUX ACIDES ET BASES DE FAIBLE/ HAUTE CONCENTRATION RESISTÊNCIA AOS ÁCIDOS E BASES DE BAIXAS/ ALTAS CONCENTRAÇÕES	TO INFORM CLASSIFICATION FOR LOW CONCENTRATION OF ACID AND ALKALIS RESISTANCE / FACULTATIVE FOR HIGH CONCENTRATIONS OF ACID AND ALKALIS RESISTANCE. À INDIQUER LA CLASSIFICATION A RÉSISTANCE AUX ACIDE ET BASES DE FAIBLE CONCENTRATION / FACULTATIF POUR LA RÉSISTANCE AUX ACIDE ET BASES DE HAUTE CONCENTRATION. REPORTAR CLASSIFICAÇÃO P/ BAIXAS CONCENTRAÇÕES / FACULTATIVO P/ AS ALTAS CONCENTRAÇÕES.		TO BE CONFIRMED A CONFIRMER A CONFIRMAR CASO A CASO
	RESISTANCE TO STAINING RÉSISTANCE AUX TACHES RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS	GLAZED TILES CARREAUX ÉMAILLÉS VIDRADOS	MINIMUM CLASS 3	GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO
		UNGLAZED TILES: DECLARE VALUE CARREAUX NON ÉMAILLÉS: DÉCLARER VALEUR NÃO VIDRADOS: DECLARAR VALOR		≥ CLASSE 2
	CADMIUM AND LEAD RELEASE LIBÉRATION DE CADMIUM ET PLOMB LIBERTAÇÃO DE CHUMBO E CÁDMIO	FOR SPECIAL SURFACES (EX. KITCHEN COUNTERS) POUR SURFACES SPÉCIALES (EX. PLAN DE TRAVAIL DE CUISINE) PARA SUPERFÍCIES ESPECIAIS (EX. BANCADA DE COZINHA)		TEST UPON REQUEST ESSAI SUR DEMANDE ENSAIO POR SOLICITAÇÃO
	ANTI-SLIP FEATURES (SLIPPERINESS) ** ANTI-GLISSE ** RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO **	TEST UPON REQUEST ESSAI SUR DEMANDE ENSAIO POR SOLICITAÇÃO		DIN 51130 DIN 51097 ENV 12633 BS7976-2

It is guaranteed the compliance with the values required by the norm EN 14411. Typical value is merely indicative and can differ from real data. | La conformité à la norme EN1441 est garantie. La valeur typique annoncée est purement indicative, pouvant différer des valeurs réelles. | É garantido o cumprimento da norma EN14411. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais.

** test carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at our head office. Pavigrés is willing to check the lot you are interested in purchasing at our own laboratories. The anti-slip performance is guaranteed at the time of delivering the product. | Tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux. Pavigrés est disponible pour vérifier dans ses laboratoires un lot qui vous souhaitez acheter. La performance antidérapante est garantie au moment de la livraison du produit. | Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. A Pavigrés está disponível para verificar nos seus laboratórios um lote que pretendam adquirir. A performance antidérapante é garantida a altura da entrega do produto.

The products having an absorption <0,5% are classified according to the uni cen standards "fully vitrified tiles" and according to the astm "impervious tiles". | Les produits avec absorption <0,5% sont classés selon les normes uni cen "fully vitrified tiles" et selon les normes astm "impervious tiles". | Os produtos com absorção <0,5% são classificados segundo a norma uni cen "fully vitrified tiles" e segundo a norma astm "impervious tiles".

⚠ No claims accepted after ceramic tiles are fixed | Aucune réclamation ne sera acceptée après la pose du carrelage | Não se aceitam reclamações depois do mosaico cerâmico aplicado.